

TUOTESTANDARDIT

Keraamiset tuotteet valmistetaan SFS EN 14411 tuotestandardin laatuvaatimukset täyttävinä.

KUIVAPURISTETUT

SFS-EN 14411 BIa GL

Kuivapuristettu lasitettu porcellanato/klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pysty- tai vaakatasoon asennettuna. Vedenimukyky enintään 0,5 %.

SFS-EN 14411 BIa UGL

Kuivapuristettu lasittamaton porcellanato/klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pysty- tai vaakatasoon asennettuna. Vedenimukyky enintään 0,5 %.

SFS-EN 14411 BIb GL

Kuivapuristettu lasitettu klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pystytasoon asennettuna. Vedenimukyky yli 0,5 %, enintään 3 %.

SFS-EN 14411 BIb UGL

Kuivapuristettu lasittamaton klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pystytasoon asennettuna. Vedenimukyky yli 0,5 %, enintään 3 %.

SFS-EN 14411 BIla GL

Kuivapuristettu lasitettu lattialaatta. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön, ei pakkasenkestoa. Vedenimukyky yli 3 %, enintään 6 %.

SFS-EN 14411 BIlb GL

Kuivapuristettu lasitettu lattialaatta. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön, ei pakkasenkestoa. Vedenimukyky yli 6 %, enintään 10 %.

SFS-EN 14411 BIll GL

Kuivapuristettu lasitettu seinälaatta. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön, ei pakkasenkestoa. Vedenimukyky yli 10 %.

MÄRKÄPURISTETUT

SFS-EN 14411 AIIa GL

Märkäpuristettu lasitettu klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pysty- tai vaakatasoon asennettuna. Vedenimukyky enintään 0,5 %.

SFS-EN 14411 AIIa UGL

Märkäpuristettu lasittamaton klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pysty- tai vaakatasoon asennettuna. Vedenimukyky enintään 0,5 %.

SFS-EN 14411 AIIb GL

Märkäpuristettu lasitettu klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pystytasoon asennettuna. Vedenimukyky yli 0,5 %, enintään 3 %.

SFS-EN 14411 AIIb UGL

Märkäpuristettu lasittamaton klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pystytasoon asennettuna. Vedenimukyky yli 0,5 %, enintään 3 %.

SFS-EN 14411 AIIla GL

Märkäpuristettu lasitettu lattialaatta. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön, ei pakkasenkestoa. Vedenimukyky yli 3 %, enintään 6 %.

SFS-EN 14411 AIIlb GL

Märkäpuristettu lasitettu lattialaatta. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön, ei pakkasenkestoa. Vedenimukyky yli 6 %, enintään 10 %.

SFS-EN 14411 AIIll GL

Märkäpuristettu lasitettu seinälaatta. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön, ei pakkasenkestoa. Vedenimukyky yli 10 %.