

ERIKOISLASITTEISTEN LAATTOJEN SAUMAUS JA HOITO

Määrätyt lasitetyypit ovat työstön ja hoidon suhteen erikoiskäsittelyä vaativia. Tällaisia lasitteita ovat mm. kulta, seleeni jne. Tähän samaan ryhmään kuuluvat myös määrätyt monikerroslasitteet johtuen näiden lasitekerrostumien kerroksittain alenevasta polttolämpötilasta. Mitä useampi polttokerta sen pehmeämpi on viimeinen lasitekerros. Tällainen monikerroslasite on usein voimakkaasti koholla oleva lasiteosa (tyypillinen koristelistasite).

Tämän tyyppiset tuotteet on tarkoitettu seinälaatoituksiin. Lasitteen pehmeystä johtuen saumaus on suoritettava erityistä huolellisuutta noudattaen. Määrätyt laatat tai laatanosat voidaan suojata ennen saumaustyötä esim. maalarinteipillä, ”ikkunapaperilla” tms. teippiratkaisulla. Suojamateriaali on poistettava mahdollisimman nopeasti saumaus- ja puhdistustyön jälkeen. Suojaamattomana laattaa saumattaessa on vältettävä ylisaumausta ja on muistettava, että laatan pinnalle kuivuneen laastijäänteiden poistaminen hankaa helposti lasitteen piloille.

Teknisistä syistä tämänkaltaisten tuotteiden hapon- ja alkalinkestävyys on myös heikko. Tämä aiheuttaa sen, että kemiallisesti aggressiivisia puhdistusaineita (happamia sementtijäänteiden poistoaineita tms.) on vältettävä. Hoidon suhteen on noudatettava samoja periaatteita: käytetään mietoja puhdistusaineita ja vältetään hankausjauheiden, kovien hankaustyynyjen jne. käyttöä.