


LIUKASTUMISENESTOLUOKITUS R

Julkisten tilojen lattiakäyttöön tarkoitetut laatat voidaan luokitella karheutensa mukaan (DIN 51130 mukaisesti).

Väliaineena kosketuksessa laatan ja kengän välissä on öljy.



R9 - Kaltevuus yli 6° ja enintään 10°



R10 - Kaltevuus yli 10° ja enintään 19°



R11 - Kaltevuus yli 19° ja enintään 27°



R12 - Kaltevuus yli 27° ja enintään 35°




R13 - Kaltevuus yli 35°

LIUKASTUMISENESTOLUOKITUS A, B, C

Kosteiden tilojen lattiakäyttöön tarkoitetut laatat voidaan luokitella karheutensa mukaan kolmeen liukastumisenestoluokkaan (DIN 51097 mukaisesti). Väliaineena koestuksessa laatan ja paljaan jalan välissä on vesi.



A-luokka: lievästi karhea. Liukastumisenesto vähintään 12° kulmassa.



B-luokka: karhea. Liukastumisenesto vähintään 18° kulmassa.



C-luokka: erittäin karhea. Liukastumisenesto vähintään 24° kulmassa.



[Etusivu](#)

[Yritys](#)

[Historia](#)

[Yhteystiedot](#)

[Ota yhteyttä](#)

TUOTTEET

[Laatat koteihin ja julkisiin tiloihin](#)

[Laattasarjat](#)

[Laatoitustuotteet ja tasoitteet](#)

[Tarvikkeet](#)

MYYMÄLÄT

[Pukkila Raisio](#)

[Pukkila Kuopio](#)

[Pukkila Vantaa](#)

[Pukkila Tampere](#)

[Pukkila Oulu](#)

[Helsinki Showroom ammattilaisille](#)

SINÄ

[Kirjautuminen](#)

Seuraa Pukkilaa: 