

08.08.2020

## Keraamisten laattojen tuotestandardit

Keraamiset tuotteet valmistetaan SFS EN 14411 tuotestandardin laatuvaatimukset täyttävinä.

### Kuivapuristetut

- SFS-EN 14411 Bla GL Kuivapuristettu lasitettu porcellanato/klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pysty- tai vaakatasoon asennettuna. Vedenimukyky enintään 0,5 %.
- SFS-EN 14411 Bla UGL Kuivapuristettu lasittamaton porcellanato/klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pysty- tai vaakatasoon asennettuna. Vedenimukyky enintään 0,5 %.
- SFS-EN 14411 Blb GL Kuivapuristettu lasitettu klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pystytasoon asennettuna. Vedenimukyky yli 0,5 %, enintään 3 %.
- SFS-EN 14411 Blb UGL Kuivapuristettu lasittamaton klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pystytasoon asennettuna. Vedenimukyky yli 0,5 %, enintään 3 %.
- SFS-EN 14411 BIIa GL Kuivapuristettu lasitettu lattialaatta. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön, ei pakkasenkestoa. Vedenimukyky yli 3 %, enintään 6 %.
- SFS-EN 14411 BIIb GL Kuivapuristettu lasitettu lattialaatta. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön, ei pakkasenkestoa. Vedenimukyky yli 6 %, enintään 10 %.
- SFS-EN 14411 BIII GL Kuivapuristettu lasitettu seinälaatta. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön, ei pakkasenkestoa. Vedenimukyky yli 10 %.

### Märkäpuristetut

- SFS-EN 14411 Ala GL Märkäpuristettu lasitettu klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pystytai vaakatasoon asennettuna. Vedenimukyky enintään 0,5 %.
- SFS-EN 14411 Ala UGL Märkäpuristettu lasittamaton klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pysty- tai vaakatasoon asennettuna. Vedenimukyky enintään 0,5 %.

08.08.2020

- SFS-EN  
14411 Alb  
GL Märkäpuristettu lasitettu klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pystytasoon asennettuna. Vedenimukyky yli 0,5 %, enintään 3 %.
- SFS-EN  
14411 Alb  
UGL Märkäpuristettu lasittamaton klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pystytasoon asennettuna. Vedenimukyky yli 0,5 %, enintään 3 %.
- SFS-EN  
14411 AIIa  
GL Märkäpuristettu lasitettu lattialaatta. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön, ei pakkasenkestoa. Vedenimukyky yli 3 %, enintään 6 %.
- SFS-EN  
14411 AIIb  
GL Märkäpuristettu lasitettu lattialaatta. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön, ei pakkasenkestoa. Vedenimukyky yli 6 %, enintään 10 %.
- SFS-EN  
14411 AIII  
GL Märkäpuristettu lasitettu seinälaatta. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön, ei pakkasenkestoa. Vedenimukyky yli 10 %.